Relazione N° Report N°	**26-05683-01 Rev 00** Pag. 1 di 2
Data/Date	**13/07/2026**
Committente Customer	**ALSIMA DOO** Beogradska, 133 11224 VRČIN -
Riferimento Cliente Customer Reference	Rif DDT GE966591206RS del 15/06/2026

OGGETTO: VERIFICA CONFORMITA' CONTATTO ALIMENTARE – ACC.INOX
SUBJECT: COMPLIANCE CHECK FOOD CONTACT – STAINLESS STEEL

1. IDENTIFICAZIONE CAMPIONI
1. SAMPLE IDENTIFICATION

1.1 N. 1 Stainless steel grill (GRILL) **Mat. AISI 304**



2. PROVE
2.TEST

2.1 Test di migrazione acciaio inox (Rapporto di prova N° 26-05683-02/03)
2.1 Stainless steel Migration test (test report N° 26-05683-02/03)

Firmato digitalmente da: MARZANI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

3. PARERI ed INTERPRETAZIONI DEL RISULTATO
3. OPINIONS and INTERPRETATIONS OF THE RESULT

TEST IN ACCORDO AL DM 21/03/1973

Sulla base delle prove eseguite, nelle condizioni di utilizzo indicate (vedi rapporto di prova 26-05683-02), il materiale costituente il campione in oggetto rispetta i limiti di migrazione globale e specifica in accordo al DM 21/03/1973 e relativi aggiornamenti.

Based on the tests performed, under the conditions of use indicated (see test report 26-05683-02), the material constituting the sample in question complies with the global and specific migration limits in accordance with the Ministerial Decree 21/03/1973 and related updates.

TEST IN ACCORDO ALLA LINEA GUIDA EDQM

Sulla base delle prove eseguite, nelle condizioni di utilizzo indicate (vedi rapporto di prova 26-05683-03), il materiale costituente il campione in oggetto rispetta i limiti di migrazione specifica in accordo alla linea guida EDQM “Metals and alloys used in food contact materials and articles” prepared by “committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB) – European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (2° Edition 2024)”.

On the basis of the tests carried out, under the conditions of use indicated (see test report 26-05683-03), the material constituting the sample in question complies with the specific migration limits in accordance with the EDQM guideline “Metals and alloys used in food contact materials and articles” prepared by “committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB) – European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (2nd Edition 2024)”.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa MELA NICOLE



Firmato digitalmente da: MARZANI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello “shared risk” in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell’incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

TEC EUROLAB
WE MAKE YOU FEEL SURE

Rapporto di Prova Test Report	**26-05683-02 Rev 00** Pag. 1 di 3	**Data** Date	13/07/2026
Committente Customer	**ALSIMA DOO** Beogradska, 133 11224 VRČIN -		

Vostro riferimento / Reference	Rif DDT GE966591206RS del 15/06/2026
Ordine di acquisto/Purchase Order	/
Materiale/Material(1)	ACCIAIO INOX/Stainless steel **Mat. AISI 304**
Data ricevimento / Receiving date	29/06/2026
Prova richiesta / Test	IDONEITA' CONTATTO ALIMENTARE ACCIAIO INOX (DM 21/03/1973 e SUCC. MOD e AGG.)
Luogo esecuzione prova / Test place	Viale Europa 40-41011 Campogalliano MO
Data inizio prova / Test start date	03/07/2026
Data fine prova / Test end date	13/07/2026

NOSTRO CODICE CAMPIONE Internal sample code	**CAMPIONE (codifica cliente)(1)** Sample (customer name)	**DESCRIZIONE CAMPIONE(1)** Sample description
26-05683 01-01	**GRILL**	Stainless steel grill
26-05683 01-02	**GRILL**	
26-05683 01-05	**GRILL**	
26-05683 01-06	**GRILL**	

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CAMPIONE
Sample using condition

Categoria alimentare Food Category	Durata del contatto Contact period	Temperatura di contatto Contact temperature	Uso ripetuto Repeated use
Qualsiasi All	Contatto Breve Short Contact	Temp. ambiente o a caldo Room or hot temperature	Sì Yes

CONDIZIONI DI PROVA
Test condition

SIMULANTE Simulant	Durata del contatto Contact period	Temperatura di contatto Contact temperature	N. migrazioni N. migration
Acido acetico 3% Acetic acid 3%	30 minuti	100°C	3

Rapporto superficie/volume utilizzato = 0,5 cm²/ml
Surface area/volume ratio used = 0,5 cm²/ml

Superficie del singolo componente testato = 0,39 dm² (stima eseguita dal laboratorio)
Tested specimen surface = 0,39 dm² (laboratory extimation)

I valori riportati sono riferiti alle misure sulla 3° prova.
The reported values refer to the measures on the 3rd test.

NOTA: a causa della geometria del campione è stato utilizzato per le prove un rapporto superficie/volume pari a 0,19 cm²/ml. I risultati riportati nelle tabelle sono però stati riferiti al rapporto superficie/volume sopra indicato.
NOTE: Due to sample shape and dimensions a surface/volume ratio of 0,19 cm²/ml was used. The results in tables are referred to the surface/volume ratio above reported.

(1) Dati forniti dal cliente
Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.
I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio.
Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente.
L'accreditamento non significa approvazione del prodotto da parte dell'Organismo di Accreditamento o del Laboratorio.

ilac-MRA
TESTING ACCREDIA
00055

Firmato digitalmente da: MARZANI LUCA - Responsabile di Commessa

MIGRAZIONE GLOBALE
Overall migration

MIGRAZIONE GLOBALE OVERALL MIGRATION
Procedura di Prova / Test Procedure: PDP 155 Rev. 3
Norma di Prova / Test Standard: DM 21/3/73 GU n° 104 20/04/73 e succ. mod e agg
Strumentazione / Equipment: Stufa "FR26" Nabertherm TR240 Bilancia analitica ("BL10") Metler Toledo ME204T/00
Campionamento / Sampling: Effettuato dal committente / Performed by the customer (non accreditato / not accredited)
Ulteriore documentazione applicabile / Additional applicable documentation: N.A.
Trattamenti-Detrattamenti/ Treatment-detreatment: pulizia con acqua e detergente/washing with water and liquid detergent
Condizioni ambientali di prova garantiti dal laboratorio/ Environmental test conditions guaranteed by the laboratory: Intervallo di Temperatura/Temperature Range: T=23±5°C Intervallo di Umidità Relativa/Relative Humidity Range: U<70%

SIMULANTE Simulant	MIGRAZIONE GLOBALE Overall Migration (mg/dm^2)		Valore limite Limit (mg/dm^2)	ESITO RESULT
	Valore determinato Obtained value	**Valor medio Average value**		
Acido acetico 3% Acetic acid 3%	< 2,5	**< 2,5**	8	CONFORME COMPLIANT
	< 2,5			

Nota: il valore medio riscontrato è riferito a 2 misure.
Note: the average value found refers to 2 measurements.

(1) Dati forniti dal cliente
Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.
I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio.
Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente.
L'accreditamento non significa approvazione del prodotto da parte dell'Organismo di Accreditamento o del Laboratorio.

00055

Firmato digitalmente da: MARZANI LUCA - Responsabile di Commessa

MIGRAZIONE SPECIFICA
Specific migration

ANALISI CHIMICA IN SPETTROMETRIA AD EMISSIONE AL PLASMA (ICP) **ICP CHEMICAL ANALYSIS**
Metodo di Prova / Test Method: MI 149 Rev. 7 (2026)
Norma di Prova / Test Standard: DM 21/3/73 GU n° 104 20/04/73 e succ. mod e agg
Strumentazione / Equipment: Spettrometro al plasma ("SP13") ICAP6300
Campionamento / Sampling: Effettuato dal committente / Performed by the customer (non accreditato / not accredited)
Ulteriore documentazione applicabile / Additional applicable documentation: NA
Condizioni ambientali di prova garantiti dal laboratorio/ Environmental test conditions guaranteed by the laboratory: Intervallo di Temperatura/Temperature Range: T=23±3°C Intervallo di Umidità Relativa/Relative Humidity Range: U<60%
Stato fisico del campione/Physical state of the sample: soluzione liquida
Trattamenti-Detrattamenti/ Treatment-detreatment: pulizia con acqua e detergente/washing with water and liquid detergent
Materiale di riferimento/Reference Material: Multi-elementare SCP Science – MI149-04 Check n.31

SOSTANZA RICERCATA Checked Analyte	Metodo di analisi Test Method	VALORE RISCONTRATO Cheched value (mg/Kg)	Valore Limite Limit (mg/Kg)	ESITO RESULT
Cromo /Chromium (Cr)	ICP	< 0,001	0,1	CONFORME COMPLIANT
Nichel /Nickel (Ni)	ICP	0,002	0,1	
Manganese /Manganese (Mn)	ICP	< 0,001	0,1	

Nota: il valore medio riscontrato è riferito a 2 misure.
Note: the average value found refers to 2 measurements.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa MELA NICOLE



(1) Dati forniti dal cliente
Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.
I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio.
Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente.
L'accreditamento non significa approvazione del prodotto da parte dell'Organismo di Accreditamento o del Laboratorio.

00055

Firmato digitalmente da: MARZANI LUCA - Responsabile di Commessa

TEC EUROLAB
WE MAKE YOU FEEL SURE

Rapporto di Prova Test Report	**26-05683-03 Rev 00** Pag. 1 di 3	**Data** Date	13/07/2026
Committente Customer	**ALSIMA DOO** Beogradska, 133 11224 VRČIN -		

Vostro riferimento / Reference	Rif DDT GE966591206RS del 15/06/2026
Ordine di acquisto/Purchase Order	/
Materiale/Material(1)	LEGA METALLICA/Metal alloy **Mat. AISI 304**
Data ricevimento / Receiving date	29/06/2026
Prova richiesta / Test	IDONEITÀ CONTATTO ALIMENTARE METALLI (METALS, ALLOY USED IN FCM-ARTICLES-GUIDE)
Luogo esecuzione prova / Test place	Viale Europa 40-41011 Campogalliano MO
Data inizio prova / Test start date	07/07/2026
Data fine prova / Test end date	13/07/2026

NOSTRO CODICE CAMPIONE Internal sample code	**CAMPIONE (codifica cliente)(1)** Sample (customer name)	**DESCRIZIONE CAMPIONE(1)** Sample description
26-05683 01-03	**GRILL**	Stainless steel grill
26-05683 01-04	**GRILL**	

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CAMPIONE
Sample using condition

Categoria alimentare Food Category	Durata del contatto Contact period	Temperatura di contatto (°C) Contact temperature	Uso ripetuto Repeated use
Alimenti acidi (pH≤4,5) Acidic foods (pH≤4.5)	Contatto breve Short contact	Alta temperatura High temperature	Si Yes

CONDIZIONI DI PROVA
Test condition

SIMULANTE Simulant	Durata del contatto Contact period	Temperatura di contatto (°C) Contact temperature	N. migrazioni N. migration
Acido citrico 0,5%(m/v) Citric Acid 0,5 (m/v)	30 minuti	100°C	3

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa MELA NICOLE

(1) Dati forniti dal cliente (*) NON COPERTO DA ACCREDITAMENTO
Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.
I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio.
Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente.
L'accreditamento non significa approvazione del prodotto da parte dell'Organismo di Accreditamento o del Laboratorio.

00055

Firmato digitalmente da: MARZANI LUCA - Responsabile di Commessa

MIGRAZIONE SPECIFICA
Specific Migration

ANALISI CHIMICA IN SPETTROMETRIA AD EMISSIONE AL PLASMA (ICP) **ICP CHEMICAL ANALYSIS**
Metodo di Prova / Test Method: MI 149 Rev. 7 (2026)
Norma di Prova / Test Standard:
Strumentazione / Equipment: Spettrometro al plasma ("SP13") ICAP6300
Campionamento / Sampling: Effettuato dal committente / Performed by the customer (non accreditato / not accredited)
Ulteriore documentazione applicabile / Additional applicable documentation: Metals and alloy used in food contact materials and articles-guide – EDQM 2nd Edition 2024
Condizioni ambientali di prova garantiti dal laboratorio/ Environmental test conditions guaranteed by the laboratory: Intervallo di Temperatura/Temperature Range: T=23±5°C Intervallo di Umidità Relativa/Relative Humidity Range: U<70%
Stato fisico del campione/Physical state of the sample: soluzione liquida
Trattamenti-Detrattamenti/ Treatment-detreatment: pulizia con acqua e detergente/washing with water and liquid detergent
Materiale di riferimento/Reference Material: Multi-elementare SCP Science – MI149-04 Check n.23

Rapporto superficie/volume applicato = 6 dm^2/l
Surface area/volume ratio = 6 dm^2/l

Superficie del singolo componente testato = 0,39 dm^2 (stima eseguita dal laboratorio)
Tested specimen surface = 0,39 dm^2 (laboratory extimation)

I valori riportati sono riferiti alle misure sulla 3° prova.
The reported values refer to the measures on the 3rd test.

E' stato verificato RESULT1 st test + RESULT 2 nd test < 7 x SRL con esito positivo.
It was verified that **RESULT1 (1st test) + RESULT2 (2nd test) < 7 × SRL**, with a positive outcome.

NOTA: a causa della geometria del campione è stato utilizzato per le prove un rapporto superficie/volume pari a 1,54dm^2/l. I risultati riportati nelle tabelle sono però stati riferiti al rapporto superficie/volume sopra indicato.
NOTE: Due to sample shape and dimensions a surface/volume ratio of 1,54dm^2/l was used. The results in tables are referred to the surface/volume ratio above reported.

(1) Dati forniti dal cliente (*) NON COPERTO DA ACCREDITAMENTO
Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.
I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio.
Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente.
L'accreditamento non significa approvazione del prodotto da parte dell'Organismo di Accreditamento o del Laboratorio.

ilac-MRA
TESTING ACCREDIA
00055

Firmato digitalmente da: MARZANI LUCA - Responsabile di Commessa

SOSTANZA RICERCATA Checked Analyte	Metodo analisi Test Method	Acido Citrico Citric Acid (mg/Kg)	SRL(2) (mg/Kg)	ESITO RESULT
Ferro/Iron (Fe)	ICP	0,265	40	CONFORME COMPLIANT
Cromo/Chromium (Cr)	ICP	0,014	1	
Nichel/Nickel (Ni)	ICP	0,016	0,14	
Alluminio/Aluminium (Al)	ICP	< 0,009	5	
Antimonio/Antimony (Sb)	ICP	< 0,019	0,04	
Cobalto/Cobalt (Co)	ICP	0,001	0,02	
Rame/Copper (Cu)	ICP	0,025	4	
Magnesio/Magnesium (Mg)	ICP	< 0,002	-	
Manganese/Manganese (Mn)	ICP	0,003	0,55	
Molibdeno/Molybdenum (Mo)	ICP	< 0,002	0,12	
Argento/Silver (Ag)	ICP	< 0,003	0,08	
Stagno/Tin (Sn)	ICP	0,012	100	
Titanio/Titanium (Ti)	ICP	< 0,002	-	
Vanadio/Vanadium (V)	ICP	< 0,009	0,01	
Zinco/Zinc (Zn)	ICP	0,007	5	
Arsenico/Arsenic (As)	ICP	< 0,002	0,002	
Bario/Barium (Ba)	ICP	0,001	1,2	
Berillio/Beryllium (Be)	ICP	< 0,001	0,01	
Cadmio/Cadmium (Cd)	ICP	< 0,001	0,005	
Piombo/Lead (Pb)	ICP	< 0,010	0,010	
Litio/Lithium (Li)	ICP	< 0,001	0,048	
Mercurio/Mercury (Hg)	ICP	< 0,003	0,003	
Tallio/Tallium (Tl)	ICP	< 0,001	0,001	
Zirconio/Zirconium (Zr)	ICP	< 0,004	2	

Nota: il valore medio riscontrato è riferito a 2 misure.
Note: the average value found refers to 2 measurements.

(2) SRL = Specific Release Limits, according to "Metals and alloys used in food contact materials and articles" prepared by " committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB) – European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (2° Edition 2024)

(1) Dati forniti dal cliente (*) NON COPERTO DA ACCREDITAMENTO
Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.
I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio.
Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente.
L'accreditamento non significa approvazione del prodotto da parte dell'Organismo di Accreditamento o del Laboratorio.

00055

Firmato digitalmente da: MARZANI LUCA - Responsabile di Commessa